

## Fiche Technique

### SUPERDUCT ST 451 ORANGE

**Supertape France**  
Zone Industrielle  
Rue de Boisricheux  
CS 90002  
28132 PIERRES Cedex,  
Téléphone : 02 37 23 14 13  
Télécopie : 02 37 23 14 11  
E.mail : contact@supertapefrance.com

#### 1. DESCRIPTION : L'adhésif orange des professionnels

Adhésif complexe toilé de très haute qualité, imperméable, déchirable à la main. Le ST 451 est doté d'une **force d'adhésion exceptionnelle** et d'une **excellente résistance au cisaillement**.

#### 2. UTILISATION :

Le ST 451 est spécialement destiné aux applications du bâtiment sur des surfaces difficiles, irrégulières, sur béton, pierre, bois, plastiques.

Réparation, fixation, maintien de film de protection (lourds) sur façades, pendant les opérations de ravalement, décapage...

#### 3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

|                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| Nature du support                    | : | Grille polyester laminée avec un film PE |
| Nature de l'adhésif                  | : | Caoutchouc synthétique                   |
| Epaisseur totale du ruban [ $\mu$ m] | : | 220                                      |
| Densité de fibre (maille)            | : | 26                                       |
| Adhésion sur acier [N/25mm]          | : | 28                                       |
| Tack a TA [cm]                       | : | <1                                       |
| Résistance à la rupture [N/25mm]     | : | 105                                      |
| Temperature d'utilisation[°C]        | : | -10 à +75                                |

#### 4. PRESENTATION STANDARD :

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Largeur [mm]        | : | 48,72 - autres dimensions, nous consulter. |
| Longueur [m]        | : | 33 - autres dimensions, nous consulter     |
| Mandrin [mm]        | : | 76   |
| Coloris disponibles | : | orange                                     |

#### 5. CONDITIONS:

A stocker dans un endroit sec et frais à l'abri du soleil et des sources directes de chaleur. Dans la mesure où les conditions de stockage sont respectées le produit est garanti 6 mois.

#### 6. NOTE :

Toutes déclarations, informations techniques et recommandations produits sont fondées sur des tests réalisés au sein de nos laboratoires que nous considérons fiables. Cependant, dans tous les cas, l'utilisateur devra déterminer si le produit convient à son utilisation et l'utilisateur assumera tous les risques et la responsabilité qui peuvent en résulter. En aucun cas, le vendeur ou le producteur ne peuvent être tenus responsables ni d'un emploi inapproprié de ses produits, ni des conséquences qui peuvent en résulter. Le détail des méthodes de test est disponible sur demande.