



# TRADIFARGE®



les matériaux au cœur de la vie™

## CARACTÉRISTIQUES

- APPELLATION NORMATIVE : HL 5 CE
- COULEUR LUMINANCE L\* : 92
- DÉBUT DE PRISE : 3h45
- PROPORTION DE CIMENT BLANC : < 20 %
- RESISTANCE À 28 JOURS : 13 MPa



## Chaux hydraulique blanche avec adjonction de ciment blanc

### ATOUTS PRODUIT

#### RÉSISTANCE

- Une des chaux les plus résistantes du marché grâce à un ajout de ciment blanc (< 20 %)
- Tradifarge® est adaptée pour les supports neufs et durs

#### BLANCHEUR PARFAITE

- Sa blancheur élevée (L\* 92) permet au mortier de restituer la coloration naturelle des sables

#### RÉACTIVITÉ

- Tradifarge® a un début de prise plus court que les autres chaux de la gamme
- Permet le montage de pierres et blocs grâce à un mortier plus réactif

### ATOUTS LAFARGE



CERTIFICATIONS ISO 9001 (QUALITÉ) ET ISO 14001 (MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL)  
par Bureau Veritas de notre usine de chaux

## APPLICATIONS



### ENDUITS SUR SUPPORTS NEUFS OU DURS :

- enduits manuels ou à la machine
- enduits extérieurs décoratifs
- enduits de soubassement

### MAÇONNERIE ET JOINTOIEMENT :

- hourdage de briques, de blocs et de pierres
- jointoiement de pierres dures
- scellement de carreaux de terre cuite ou de dalles de pierre



Sol terre cuite



Application en machine







Enduit

## DOSAGES



Dosages pour  
1 sac de 35 kg



	Dosage équivalent Kg de chaux/m <sup>3</sup> de sable	Sable 0/5 mm
ENDUITS SUR SUPPORT NEUF CORPS D'ENDUIT	350 À 450 Kg/m <sup>3</sup>	 x 10
ENDUITS SUR BÂTI ANCIEN FINITION	250 À 400 Kg/m <sup>3</sup>	 x 14
MAÇONNERIE DE PIERRES DURES	350 À 450 Kg/m <sup>3</sup>	 x 10
MAÇONNERIE DE PIERRES FERMES	250 À 400 Kg/m <sup>3</sup>	 x 14

Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant les matériaux régionaux et le taux d'hygrométrie des granulats.

## SERVICES EXCLUSIFS



- **DISPONIBILITÉ PRODUITS** : optimisée grâce à la proximité entre nos cimenteries et votre négoce habituel (100 km moyenne de distance)
- **ASSISTANCE CHANTIERS** : conseils de mise en œuvre pour les chantiers techniques
- **SECURITÉ** : indications systématiques sur nos sacs des recommandations de sécurité et d'ergonomie pour les utilisateurs

### INFORMATION POUR LES ARTISANS :

- **OUTILS** : carnet de chantier, gamme des bâtisseurs
- **NUMÉRO INDIGO ALLÔ LAFARGE** :  
 **N° Indigo 0 820 385 385** N° indigo 0,15€/mn  
 DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 18H00
- **SITE INTERNET** : [www.lafarge-france.fr](http://www.lafarge-france.fr)  
 (informations générales, fiches commerciales, fiches de données de sécurité).

