

CIMENT FONDU®

Travaux spéciaux

Applicable jusqu'à -10°C

Durcissement rapide



Destination

Confection et accélération de mortiers pour travaux spéciaux résistants :

- ▶ aux températures élevées (1250°C selon les granulats utilisés),
- ▶ par temps froid jusqu'à -10°C,
- ▶ en milieu industriel ou agricole soumis à des agressions chimiques jusqu'à des pH.4.

Consommation

- ▶ 1 volume de ciment pour 2 à 3 volumes de sable.

Conservation

- ▶ 12 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri de l'humidité.

Conditionnement

- ▶ Sac de 5 kg

Supports admis

- ▶ Tous supports à base de ciment.
- ▶ Les supports à base de plâtre sont exclus.

Conditions d'application

La température doit être comprise entre -10°C et $+30^{\circ}\text{C}$.

Précautions d'utilisation

Se reporter aux indications portées sur l'emballage.

Préparation du support

Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence. L'humidifier à saturation.

Préparation du produit

Mélanger à sec 2 truelles de ciment pour 3 truelles de sable.
Mélanger le ciment et le sable avec 2 L d'eau propre par sac.
Par temps froid, utiliser une eau de gâchage à plus de 10°C .
Le mélange obtenu doit être homogène.

Application

Appliquer à l'aide d'une truelle le mortier obtenu.
Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.
Protéger l'ouvrage des intempéries et du soleil pendant l'application et le séchage.
Protéger du gel pendant au minimum 6 heures.

Sol + mur
intérieur + extérieur



1 volume
de ciment
pour
2 à 3
de
sable

Durée d'utilisation



Préparation



Application

