

CIMENT GRIS

Confection de mortiers tous travaux



Destination

- ▶ Confection de mortiers de montage pour la réalisation de scellements, barbotines, rebouchage et réparation.

Consommation

- ▶ 1 volume de ciment pour 2 à 3 volumes de sable.

Conservation

- ▶ 12 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

Conditionnements

- ▶ Sac de 2,5 kg
- ▶ Sac de 5 kg
- ▶ Sac de 10 kg

Conditions d'application

La température doit être comprise entre +5°C et +30°C.

Précautions d'utilisation

Se reporter aux indications portées sur l'emballage.

Contient du ciment : Le port de gants est conseillé pendant l'utilisation.

Préparation du support

Le support doit être propre, sain et débarrassé des parties non adhérentes ou pouvant nuire à l'adhérence.

Préparation du produit

Mélanger à sec une truelle de ciment pour 2 à 3 truelles de sable.

Mélanger le ciment et le sable avec

- ▶ 0,8 L d'eau propre par sac de 2,5 kg
- ▶ 1,6 L d'eau propre par sac de 5 kg
- ▶ 3,2 L d'eau propre par sac de 10 kg

Le mélange obtenu doit être homogène.

Application

Appliquer à l'aide d'une truelle le mortier obtenu.

Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais



Préparation



Application



Préparation

