

MORTIER RAPIDE

MORTIER PRO MINUTE



P. 256 / 257
2012



SOL INT/EXT MUR INT/EXT



Rapide

MULTI-USAGE RAPIDE



Prise en 5 min à +20°C



Applicable manuellement

Consommation

1,9 kg/L de cavité à remplir.

Conservation

Se conserve 6 mois dans son emballage d'origine fermé, sans contact avec le sol, dans un local sec, tempéré et faiblement ventilé.

Conditionnements

Sac de 25 kg

Sac de 10 kg - Pack de 3 sacs

Sac de 5 kg - Pack de 4 sacs

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

Aspect : poudre grise

Composition : liants spéciaux, charges minérales, adjuvants spécifiques

Dosage en ciment : 540 kg/m³ de sable sec

Granulométrie : 3 mm

PERFORMANCES MESURÉES À +20°C

Résistance en compression à :

1 h

5 MPa

24 h

10 MPa

7 jours

25 MPa

28 jours

35 MPa



MORTIER PRO MINUTE

DOMAINE D'EMPLOI

Destination

- Petits scellements.
- Petites réparations.
- Ragréage.
- Rebouchage.
- Réalisation de moulage décoratif.

Épaisseur d'application : 1 à 4 cm par passe.

Supports admis

Tous supports à base de liant hydraulique.

Supports exclus

Tous supports à base de plâtre.

MISE EN ŒUVRE

Documents de référence

- NF EN 1504-3
- Marquage CE

Conditions d'application

- Température d'application : +5°C à +30°C.
- Ne pas appliquer sur support gelé ou s'il y a risque de gel dans les heures qui suivent l'application.

Précautions d'utilisation

Contient du ciment : le port de gants est conseillé. Se reporter à l'emballage.
Fiches de Données de Sécurité disponibles sur www.quickfds.com.

Préparation des supports

- Le support doit être propre, sain, dur et cohésif. Il doit être débarrassé de toute partie pouvant nuire à l'adhérence (exemples : huile de décoffrage, produit de cure...).
- Le repiquer si nécessaire.
- Humidifier avant application.

Préparation du produit

- Gâcher manuellement ou à l'aide d'un malaxeur électrique à vitesse lente.
- Taux de gâchage :
 - **4 L** d'eau par sac de 25 kg.
 - **1,6 L** d'eau par sac de 10 kg.
 - **0,8 L** d'eau par sac de 5 kg.
- Ne jamais rebattre le mortier après le début de prise.

Application

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE À +20°C

Début de prise	5 min
----------------	-------

- Appliquer à la truelle comme un mortier traditionnel.
- Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.