

# Lutèce® Rouge 25kg

Plâtre manuel traditionnel pour le montage et l'enduisage des cloisons

## + PRODUIT

- + Briquetage :
- + \* Ne colle pas aux outils
- + \* Souple, onctueux et long dans la caisse
- + \* Excellent raidissement des cloisons
- + Enduisage :
- + \* Prise linéaire et progressive
- + \* Mise en œuvre aisée, la pâte se place facilement sans fluier
- + \* haute de caisse de fin d'auge facile à utiliser pour lisser

## Description

- + Spécificité du produit : **Manuel traditionnel**
- + Teinte ou couleur parement SDC : **Blanc**
- + Usage : **Enduire, Bâtir, Reboucher, Sceller**

## Performances

- + Réaction au feu (classe CE) : **A1**

## Mise en oeuvre

- + Consommation moyenne par cm d'épaisseur : **Briquetage : 5 Kg/m<sup>2</sup>, Enduisage : 8 Kg/m<sup>2</sup>**
- + Délai minimum avant finition : **Briquetage : dès que les joints de plâtre sont durs, Enduisage : De 2 à 6 semaines selon la saison et l'aération des locaux**
- + Epaisseur mini d'application : **8 mm**
- + Epaisseur moyenne d'application : **10 mm**
- + Temps d'attente : **10 min**
- + Temps d'emploi : **35 min**
- + Temps de finition : **20 min**

## Caractéristiques techniques

- + Granulométrie : **Fin**

## Références

- + N° DTU : **25-1 (NF P 71-201)**
- + Norme : **CE**

## Stockage/Logistique

- + Durée de garantie : **6 mois**

## Détails du produit

| Libellé de l'article   | Conditionnement    | EAN UL        |
|------------------------|--------------------|---------------|
| Lutèce® Rouge 25kg 63s | palette de 63 sacs | 3496252010657 |

