



Plâtre Plafer PLUS 903

Plâtre fin traditionnel pour enduisage manuel à prise progressive.

Qualités particulières

Prise régulière et progressive.
Excellent rendu de finition

Caractéristiques

- Rendement (sac) : 5,3 m²/cm d'épaisseur
- Consommation (m²) : 7,5 kg/cm d'épaisseur
- Taux de gâchage E/P : 100%
- Dureté Shore C / enduit sec : 50
- DTU 25-1
- Classification selon norme NFB 12-301 : PFM-2N

Consignes de mise en œuvre

- Attente : 6 min
- Emploi : 33 min
- Dressage : 11 min
- Temps total : 50 min
- Ajouts sur chantier déconseillés