



Enduit de ragréage PHR

PHR, enduit intérieur en poudre à base de plâtre à mouler, sert à tous travaux de ragréage, surfacage et décoration intérieure (neuf ou réhabilitation). Utilisé aussi bien en enduit pelliculaire qu'en charge, il ne présente ni retrait, ni faïençage.

Qualités particulières

Il permet de corriger les défauts de surface et de planéité. Son pouvoir garnissant et sa haute adhérence le font recommander particulièrement pour le ragréage du béton (béton cellulaire ou béton banché).

Épaisseur: jusqu'à 5mm par couche Granulométrie: refus à 200 microns proche de 0. pH: légèrement alcalin avec tous types de peintures.

Caractéristiques

Formulation produit : poudre couleur blanc

Taux de gâchage eau/poudre en % : 60 à 65% d'eau en poids

Type de produit : prise

Retrait en % : Non significatif

Consommation en kg/m² de parement : 0,3kg/m² (épaisseur 0,4mm)

Résistance à la flexion : NPD

Classement Euroclasse de réaction au feu : Non classé

Consignes de mise en œuvre

Gâchage :

.Saupoudrer le produit dans l'eau

.Laisser reposer quelques minutes pour permettre un bon mouillage.

.Malaxer manuellement ou à l'aide d'un malaxeur de chantier jusqu'à obtention d'une pâte lisse sans grumeaux.

Application en enduit pelliculaire monocouche ou en charge par passes successives croisées, il peut être appliqué manuellement:

.au plâtroir métallique (grandes surfaces)

.au couteau ou truelle à lisser.

.au rouleau (rustiques décoratifs).

Mode d'application : application manuelle

Mode de gâchage : manuel; malaxeur

Temps d'emploi : 2 h

