



# TRADIBLANC®

## HL 5 (NF EN 459.1)



Le **TRADIBLANC®** est un mélange de **CHAUX BLANCHE** de **SAINT-ASTIER** et de **CIMENT BLANC** pour la confection de mortiers d'enduits et de maçonneries, spécialement adjuvanté pour un passage facilité en machine à vis ou à piston.

### ● CONDITIONNEMENT :

- Sac de 35kg, palette de 1T400 soit 40 sacs

### ● CONSERVATION ET GARANTIE :

- 1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité, et dans l'emballage d'origine non ouvert.  
- Responsabilité civile fabricant.

### ● DOMAINES D'UTILISATION :

- Maçonnerie : DTU 20.1      - Carrelage : DTU 52.1  
- Couverture : DTU 40.2      - Enduit : DTU 26.1  
- Fumisterie : DTU 24

### ● ÉQUIVALENCES :



1 brouette arasée de sable



Seaux de 10 litres



TRADIBLANC® 1 sac de 35 kg



Seaux de 10 litres

### ● PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES : voir rubrique CCTP

## DOSAGES POUR MISE EN ŒUVRE :

### Maçonneries, carrelage :

- Pierres, blocs de béton, briques creuses ou pleines.  
- Ex. de rendement pour maçonner des briques 7x11x22 = 7 à 8 m<sup>2</sup>/sac  
- Chapes de pose de carrelages



+ **10 à 12**  
Sable 0/3

### Couvertures :

- Scellement de tuiles de faîtage  
- Réalisation de solin

*L'incorporation dans le mortier d'une résine d'accrochage peut s'avérer nécessaire dans le cas de tuiles fortement hydrofugées.*



+ **9 à 10**  
Sable 0/3



## TRAVAUX D'ENDUITS (voir DTU 26.1) ET REJOINTOIEMENT :

### - Application manuelle ou pot de projection

Supports	Gobets (de 3 à 5 mm)		Corps d'enduit (de 10 à 20 mm)		Finitions			
					Grattée, (de 5 à 7 mm)	Talochée (5 mm)		
Maçonneries neuves ou anciennes		+ <b>7</b> Sable 0/3		+ <b>8 à 10</b> Sable 0/3		+ <b>11 à 14</b> Sable 0/3		+ <b>14 à 17</b> Sable 0/2
Attente entre couches	48 heures			7 jours minimum				

### Application en machine à vis ou à piston

Grattée, relevée, etc... (5 à 8 mm fini)



+ **7 à 9**  
Sable 0/2 ou 0/3

Un essai de convenance avec le sable sera réalisé avant d'entreprendre le chantier.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Les sous-couches pourront également être réalisées soit au **HOUREX®** au **BATICHAUX®** ou à l'**ÉCOLIANT®**.
- Finition talochée, frisée ou lissée épaisseur maximum de 5 mm. Une note technique concernant cette finition est disponible à CESA.
- Dosages : Ils peuvent être plus faibles en fonction des supports et (ou) des sables utilisés (nous consulter).
- Les enduits traditionnels sont sujets à l'apparition de nuances après une ondée, il est possible de réduire ce phénomène en incorporant un hydrofuge de masse dans le mortier de finition.