



TRADIBAT® 85



CARACTÉRISTIQUES

- APPELLATION NORMATIVE : HL 5 CE
- TEINTE : Grise
- DÉBUT DE PRISE : 3h00
- PROPORTION DE CIMENT GRIS : 15 %
- RESISTANCE À 28 JOURS : 11 MPa
- ADDITIFS : Agents d'onctuosité



Chaux grise formulée pour toutes vos applications



ATOUTS PRODUIT

RÉSISTANCE ET RÉACTIVITÉ

- Début de prise très court, pour gratter dans la journée les joints du matin
- Tradibat® 85 est adaptée pour les supports neufs et les supports anciens durs

COULEUR GRISE

- Une formulation à partir de chaux hydraulique, de ciment gris et d'agents d'onctuosité

FORMULÉE POUR TOUTES VOS APPLICATIONS

- Utilisable en machine à projeter ou en pot à projeter (sablon)
- Polyvalente, applicable en maçonnerie, enduit et couverture

ATOUTS LAFARGE



CERTIFICATIONS ISO 9001 (QUALITÉ) ET ISO 14001 (MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL)
par Bureau Veritas de notre usine de chaux



APPLICATIONS

ENDUITS ET JOINTEMENT :

- enduits manuels
- enduit à la machine
- enduits extérieurs et intérieurs
- enduits de soubassement
- Jointoiment de pierres et de briques

MAÇONNERIE :

- hourdage de briques, de blocs et de pierres
- maçonnerie de pierres et de briques de parement

COUVERTURE :

- solins, arêtiers
- maçonnerie de tuiles



Mortier onctueux















Maçonnerie de pierres



Couverture

DOSAGES

	Dosage équivalent Kg de chaux/m ³ de sable	Sable 0/5 mm	Chaux
ENDUIT EXTERIEUR CORPS D'ENDUIT	350 À 450 Kg/m ³	 x 2	 x 1
ENDUIT EXTERIEUR FINITION	250 À 400 Kg/m ³	 x 3	 x 1
MAÇONNERIE DE PIERRES DURES	350 À 450 Kg/m ³	 x 2	 x 1
MAÇONNERIE DE PIERRES FERMES	250 À 400 Kg/m ³	 x 3	 x 1
MAÇONNERIE DE BLOCS BETON ET DE BRIQUES DE TERRE CUITE	350 À 450 Kg/m ³	 x 2	 x 1
SCELLEMENT DE CARREAUX DE TERRE CUITE	300 À 400 Kg/m ³	 x 2,5	 x 1

Dosages donnés à titre indicatif et pouvant varier suivant les matériaux régionaux et le taux d'hygrométrie des granulats.

SERVICES EXCLUSIFS

- **DISPONIBILITÉ PRODUITS** : optimisée grâce à la proximité entre nos cimenteries et votre négoce habituel (100 km moyenne de distance)
- **ASSISTANCE CHANTIERS** : conseils de mise en œuvre pour les chantiers techniques
- **SECURITÉ** : indications systématiques sur nos sacs des recommandations de sécurité et d'ergonomie pour les utilisateurs

INFORMATION POUR LES ARTISANS :

- NUMÉRO INDIGO ALLÔ LAFARGE :

 **N° Indigo 0 820 385 385** N° indigo 0,12€ TTC/mn
DU LUNDI AU VENDREDI DE 8H00 À 18H00

- SITE INTERNET : www.lafarge-france.fr

(informations générales, fiches commerciales, fiches de données de sécurité, déclarations des performances).

