

Enrobé à froid

# PCI Bitufast® Road

réparation de revêtements asphaltiques

**PCI**<sup>®</sup>  
Für Bau-Profis



## Domaines d'application

- Réparation de « nids de poule » sur chaussées, pistes, ...
- Réparation d'aires de circulation (parkings, dallages, routes d'accès).
- Petites réparations (entrée de garage, terrain de jeux, allées de jardin).

## Caractéristiques

- Adhérence sur tous supports (béton, asphalte, enrobé, fonte alliage, métal).
- Grande plasticité.
- Sans retrait.
- Durcissement après compactage.
- Réouverture trafic immédiate.
- N'adhère pas aux pneus des voitures.
- Ne craint pas le gel/sel de déneigement, application possible par températures négatives ou par temps de pluie.
- Résiste aux huiles et aux hydrocarbures.

## Données techniques

### Matériau

Description	Matériau prêt à l'emploi spécialement formulé de bitume synthétique, de solvants à base d'hydrocarbures.
Granulométrie	6 mm
Couleur	Noir ou Rouge
Stockage	à l'abri et au sec dans l'emballage d'origine fermé et non endommagé, entre + 5 °C et + 35 °C.
Durée de conservation	12 mois
Conditionnement	Seau de 25 kg

### Application

Type d'application	Manuelle
Consommation	20 kg/m <sup>2</sup> sur 1 cm d'épaisseur
Température d'application	- 5 °C à + 35 °C
Densité	0,9 à 1,6
Remise en service	Immédiate

## Mise en œuvre

### 1 Préparation du support

Le support doit être préparé de façon à éliminer toutes les parties de béton non adhérentes. Les cavités ou les réservations à traiter avec le PCI Bitufast Road doivent être nettoyées préalablement.

### 2 Application

Remplir les cavités ou les réservations avec le PCI Bitufast Road en laissant une légère surépaisseur par rapport au niveau fini. Compacter le PCI Bitufast Road à l'aide d'une dame (manuelle ou mécanique) ou d'un cylindre. La remise en circulation est instantanée et

fortement recommandée pour que le durcissement du PCI Bitufast Road se fasse le plus rapidement possible. En cas d'application sur voirie non circulée par des véhicules motorisés, le durcissement se fera par évaporation des hydrocarbures contenus dans le PCI Bitufast Road.

## Précautions d'emploi

- Contacter BASF France SAS  
Division Construction Chemicals pour toute information non mentionnée dans la présente fiche technique.

## Hygiène et sécurité

Les mesures usuelles de manipulation des produits chimiques doivent être prises pour la manipulation de ce produit. Par exemple, ne pas manger, ni fumer ou boire pendant l'application

et se laver les mains à chaque pause ou arrêt de travail. Porter des vêtements et des équipements de protection appropriés.

*Consulter la Fiche de Données de Sécurité.*

## Réglementation

L'emballage et les résidus de produits doivent être éliminés selon les prescriptions nationales et locales.

Les résidus sont à éliminer comme le produit.



**BASF France SAS**  
**Division Construction Chemicals**  
Z.I. Petite Montagne Sud - 10, rue des Cévennes  
Lisses - 91017 Evry Cedex  
Tél. : 01 69 47 50 00, Fax : 01 60 86 06 32  
Site Internet : <http://www.pci-france.fr>  
Contact : [pci-france@basf.com](mailto:pci-france@basf.com)

Fiche technique Nr. 447, Toute nouvelle édition de ce document invalide l'édition précédente.  
Edition de juillet 2016; la dernière édition est toujours disponible sur le site Internet  
[www.pci-france.fr](http://www.pci-france.fr)

Für Bau Profis - Pour les professionnels de la construction

BASF France SAS Division Construction Chemicals a couvert sa responsabilité civile tant en exploitation qu'après livraison de ses produits par une police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie HDI Gerling France. Les garanties de cette police sont complétées par la police "parapluie" responsabilité civile du Groupe souscrite auprès de la société d'assurances HDI Gerling Allemagne.

Nos fiches techniques ont pour objectif de vous conseiller d'après nos connaissances les plus récentes, nous nous réservons donc le droit de modifier à tout moment le contenu de celles-ci. L'emploi des produits doit être adapté aux conditions spécifiques à chaque situation. Pour toute précision complémentaire, nous vous conseillons de prendre contact avec l'une de nos agences BASF France SAS Division Construction Chemicals.

Conformément à la réglementation en vigueur, nos Fiches de Données de Sécurité (FDS) sont transmises automatiquement (par courrier postal ou électronique) aux clients livrés. En dehors de cette situation, contactez votre Chargé de Clientèle pour tout autre besoin de FDS.