

221 LANKO IMPER



1/2



DESCRIPTION

• Mortier hydraulique hydrofugé prêt à gâcher, à base de ciments spéciaux, de charges minérales et d'adjuvant.

DOMAINES D'APPLICATION

- **221 LANKO IMPER** est destiné à assurer l'imperméabilisation intérieure et extérieure des maçonneries et des bétons enterrés, immergés ou à l'air libre tels que :
 - bassins, piscines privatives
 - murs de caves
 - murs de soutènement
 - fossés de châteaux (doutes)
 - arases étanches
 - jointoiement de pierres dures

■ SUPPORTS ADMISSIBLES

- Dalle béton (bassins et piscines privatives)
- Béton banché
- Blocs béton pleins ou creux de granulats courants
- Blocs à bancher
- Maçonnerie de pierres dures

■ REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

- RPE, peintures insaponifiables
- Carrelages
- Émaux, pâtes de verre
- Revêtements bitumineux
- Enduits de parement

CARACTÉRISTIQUES

- Poudre grise
- **Granulométrie** : 0 - 4 mm
- **Densité produit durci** : 1,8
- **D.P.U.** : environ 45 min à 20°C
- **pH mortier** : 12
- **Capillarité du produit** : $C \leq 0,5 \text{ kg/m}^2/\text{min}^{0,5}$
- **Coupure de capillarité** : conforme au DTU 20.1 chapitre 3.6.5.6 $M \geq 15$ et $C \leq 0,5 \text{ kg/m}^2.\text{mn}^{0,5}$

• Temps de prise (1)

Température	+ 20°C
Début de prise	6 h 30
Fin de prise	7 h 30

• Résistances mécaniques MPa (2)

Échéances	1 jour	7 jours	28 jours
Flexion	2	3,5	4,5
Compression	5	12	18

• Adhérences (MPa) (1) en épaisseur 10 mm

Échéance	28 jours
Support béton	1 MPa

LES + PRODUIT

- ▶ Bassins et piscines privatives
- ▶ Application directe sur maçonneries même enterrées
- ▶ Réalisation d'arase étanche

DOSAGE EN EAU

- ▶ Environ 3,8 litres par sac de 25 kg

CONSUMMATION

- ▶ 2 kg/m²/mm d'épaisseur soit 20 kg pour 10 mm/m² (une surconsommation éventuelle peut intervenir sur des supports irréguliers)

221 LANKO IMPER

2/2

CONDITIONNEMENT

- Sac de 25 kg longue conservation

CONSERVATION

- **12 mois**
à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert et stocké dans un local sec et hors gel

GARANTIE

- R.P. Fabricant

MISE EN ŒUVRE

■ PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Supports propres, sains, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile, de laitance, de produit de cure. Araser les balèvres et coutures de bandes.
- Humidifier les supports la veille de l'intervention. Procéder à une humidification complémentaire juste avant l'application du mortier. Le support ne devra pas être ruisselant.
- Sur parois en béton banché, il est nécessaire d'appliquer un gobetis d'accrochage constitué de **221 LANKO IMPER** gâché avec une eau comprenant 10% de **751 LANKOLATEX**. Cette préparation sera projetée sur une épaisseur de 3 à 5 mm en écrasant les crêtes pour éviter les surcharges à la finition.
- Appliquer **221 LANKO IMPER** dès raidissement du gobetis.

■ POUR LES POINTS SINGULIERS (arêtes, angles jonction des murs/radiers, murs/murs) :

- Réaliser des gorges arrondies à l'aide de **731 LANKOREP STRUCTURE** ou **770 LANKOREP FIN RAPIDE**.
- Laisser sécher avant recouvrement.
- Les gorges seront réalisées avant l'enduction des parois et la réalisation du fond. Elles peuvent être de sections variables en fonction des spécificités de l'ouvrage (escalier, formes libres) et des revêtements associés.

■ PRÉPARATION DU PRODUIT

- Le mortier s'obtient en gâchant **221 LANKO IMPER** avec de l'eau potable.
- Le mélange se fait dans une auge à la truelle, dans une bétonnière ou dans le bac de malaxage d'une machine à projeter.
- Dosage en eau : 15% soit environ 3,8 litres d'eau par sac de 25 kg.
- Le malaxage doit être maintenu pendant un temps minimum de 3 min jusqu'à obtention d'un mélange homogène.

■ APPLICATION DU PRODUIT

- L'application s'effectuera manuellement à la truelle, mécaniquement à l'aide d'une machine à projeter (voie humide) ou d'un pot de projection type **SABLON** en 1 ou 2 passes.
- Une fois mis en place, dresser le mortier à la règle et réaliser la finition talochée (l'aspect de la finition talochée sera fonction du revêtement associé).

Parois en béton banché

- Après 3 à 4 h de séchage du gobetis, compléter l'épaisseur qui, au total, ne devra pas être supérieure à 10 mm.
- Finition talochée.

Parois en blocs de béton (parpaings creux ou pleins avec liaisons de renfort horizontales et verticales conformes au cahier ITBTP n° 350 - piscines et bassins) et blocs à bancher

- Réaliser directement le corps d'enduit sur une épaisseur de 10 mm à 20 mm.
- Travailler sur des surfaces réduites permettant d'effectuer la finition talochée pendant les 45 min de temps ouvert du produit, notamment sur des supports exposés à la chaleur.

Fonds de bassins ou piscines

- Préparer le produit à la bétonnière à consistance ferme.
- Préparer une solution constituée de 1/3 de **751 LANKOLATEX** et 2/3 d'eau potable.
- Mélanger 1 volume de mortier ferme avec la solution diluée afin d'obtenir une consistance crémeuse. Appliquer la barbotine au fur et à mesure de l'avancement (elle doit être poisseuse au toucher).
- Appliquer le produit à consistance ferme afin de pouvoir tirer et serrer la chape aussitôt après l'avoir étalée.
- Épaisseur d'application : minimale 10 mm - maximale 30 mm.

ASSISTANCE TECHNIQUE : La Société ParexGroup S.A. assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

DOCUMENTATION TECHNIQUE - Novembre 2016

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur www.parexlanko.com.

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex - Tél. (33) 01 41 17 20 00
Renseignements techniques : 0 826 08 68 78 (0,15 €/min + prix appel)

PAREXLANKO

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures d'utilisation comprises entre + 5°C et + 35°C.
- Curer ou réhumidifier soigneusement immédiatement après l'application.
- Dans le cas d'une application manuelle, toute reprise est à éviter.
- Éviter les applications au soleil direct pour les travaux en extérieur.
- Ne pas appliquer sur supports gelés ou en cours de dégel, le gel ne devant pas intervenir dans les 24 h suivant l'application.
- **221 LANKO IMPER** n'est pas destiné à reprendre la fissuration des supports.
- Le produit peut rester nu (excepté en cas de traitement aux sels ou au brome), en immersion permanente (attendre 7 jours avant la remise en eau) ou être recouvert par un carrelage (colles : **5024 PROLIDAL PLUS / 572 PROLIFLEX HP / 5025 COLLE & JOINT**).
- Pour la remise en eau, se conformer aux prescriptions de la Fiche Technique du fabricant du produit de finition.
- Dans tous les cas, le revêtement de finition sera mis en œuvre 7 jours après séchage du mortier.
- Le produit n'est pas adapté aux bassins dont le traitement des eaux est effectué avec du sel.
- L'ajout de liant hydraulique ou d'adjuvant est interdit.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité