



CORDON « JOINTOFEU »

Descriptif

Bourette composée de fibres minérales à base de silicate (version bio soluble) maintenues dans une tresse de verre.

Instruction de pose

- Dégraissage complet du joint « brulage » aux hydrocarbures (gazole, white-spirit) proscrit.
- Si nécessaire maintien localisé du cordon (tous les 50cm) avec des clips appropriés (15-35 ou 35-80) ou collage à la colle jointofeu.
- Mise en place du cordon selon profondeur P sur le tableau.

DUREE COUPE-FEU	L mm	P mm	CORDON Ø mm
3 HEURES	10	8	20
	20	10	30
	30	15	40
	*40	20	50
	*50	25	60

*Largeur de joint mini à respecter entre les structures pour un bâtiment situé en zone sismique

Caractéristiques

- N'absorbe pas l'humidité,
- Est insensible à tous les agents chimiques agressifs usuels,
- Ne contient pas d'amiante,
- Chimiquement neutre, ne provoque pas de dégagement de gaz nocifs en cas d'incendie.