



# EVERFAST CIMENTEX

## Colle de reprise spéciale pour accrochages, ragréages, réparations, chapes d'usure et mortiers étanches

### DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT

EVERFAST CIMENTEX est une dispersion aqueuse de latex synthétique prête à l'emploi qui se mélange à l'eau de gâchage des mortiers.

EVERFAST CIMENTEX confère aux mortiers une bonne maniabilité, une très bonne adhérence (aussi bien en milieu sec qu'en milieu humide) et améliore la résistance à la flexion, la compression et la traction tout en diminuant le module d'élasticité des mortiers.

EVERFAST CIMENTEX diminue sensiblement le retrait et les risques de fissuration.

EVERFAST CIMENTEX augmente la résistance à l'usure, aux chocs, aux vibrations et diminue le poudrage, ce qui permet de réaliser des sols anti-poussière.

EVERFAST CIMENTEX freine la migration des huiles et des graisses.

EVERFAST CIMENTEX peut être mis au contact des denrées alimentaires dans ses applications.

### DOMAINES D'APPLICATION

#### Accrochage et imprégnation :

- Accrochage des enduits et chapes sans nécessité de piquage,
- Collage et durcissement des plâtres,
- Pose des carrelages au sol ou sur les murs,
- Collage de bordures de trottoirs, îlots directionnels.

#### Résistance et durabilité :

- Chapes à hautes résistances à l'usure, l'érosion, l'eau, etc.
- Chapes minces,
- Réparation des chapes, reprises de formes,
- Reprofilages et réparations d'épaufrures,
- Bouchage de trous et injection de fissures inertes,
- Scellement et callage.

#### Etanchéité et imperméabilisation :

- Enduits étanches pour cuvelage, réservoirs, silos, bacs de rétention, bassins et piscines,
- Chapes étanches,
- Joints étanches et durables de maçonnerie, de panneaux préfabriqués et prédalles,
- Imperméabilisation de parois ruisselantes,
- Imperméabilisation des plâtres.

**SPECIES**

RN 96 NAPOLLON - 13400 AUBAGNE - FRANCE  
☎ : (33) 0/4.42.369.300 - FAX (33) 0/4.42.369.309  
www.everfast.fr



*Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'apporteur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Édition du premier trimestre 2010.*



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<i>Composition :</i>	Dispersion aqueuse de latex synthétique
<i>Aspect :</i>	Liquide blanc laiteux
<i>Extrait sec :</i>	50 ± 1 %
<i>Densité :</i>	1,02 ± 0,02
<i>pH :</i>	Neutre voire légèrement basique
<i>Point éclair :</i>	Non concerné
<i>Températures limite d'application :</i>	+ 5°C à + 40°C
<i>Limite de température de service :</i>	- 40°C à + 80°C
<i>Solubilité et nettoyage des outils :</i>	Frais à l'eau
<i>Miscibilité :</i>	Eau

## PROCES VERBAUX - REFERENCES

Conforme à la norme EN 934-2.

Procès verbal d'essais n°582 7 405 /1 (CEBTP) : *adhérence de mortier adjuvanté avec la résine EVERFAST CIMENTEX.*

## CONSEILS GENERAUX D'EMPLOI

### 1 - Préparation des supports

Les supports doivent toujours être sains, propres, dégraissés, sans particules non adhérentes, solides et en bon état. Abondamment humidifiés préalablement, ils doivent être sans flaques ni ruissellements.

Dégraisser, si nécessaire, au moyen d'EVERFAST FLOXY PA avant l'application d'une chape ou d'une couche d'adhérence.

### 2 - Mise en œuvre

Bien mélanger avant emploi et préparer la Solution EVERFAST CIMENTEX afin de mouiller, jusqu'à la consistance voulue, le mortier choisi en fonction des travaux à réaliser.

Solution CIMENTEX :	1 volume de CIMENTEX 2 volumes d'eau
Gobetis CIMENTEX :	1 volume de ciment 1 volume de sable grenu 0,7 à 1,5 volume de la Solution CIMENTEX selon la consistance désirée
Barbotine CIMENTEX :	1 volume de ciment 1 volume de sable fin 0,7 à 1,5 volume de la Solution CIMENTEX selon la consistance désirée
Mortier CIMENTEX :	1 volume de ciment 2 ou 3 volumes de sable 1 volume de la Solution CIMENTEX

**Malaxage :** Les préparations se font comme pour un mortier ordinaire, soit à la pelle, soit en bétonnière. Eviter tout malaxage prolongé et verser le mortier dès qu'il est homogène.

### 3 - Application

#### **Enduits classiques :**

Appliquer un Gobetis CIMENTEX, le laisser tirer jusqu'à ce qu'il soit dur à l'ongle.

Appliquer l'enduit, le dresser à la règle en gardant une surface rugueuse puis faire la couche de finition.

**SPECIES**

RN 96 NAPOLLON - 13400 AUBAGNE - FRANCE  
☎ : (33) 0/4.42.369.300 - FAX (33) 0/4.42.369.309  
www.everfast.fr



*Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'apporteur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Édition du premier trimestre 2010.*



### Enduits imperméables :

Faire un Gobetis CIMENTEX laisser tirer.  
Appliquer ensuite le Mortier CIMENTEX.

NB : Il est également possible d'appliquer à la brosse la Barbotine CIMENTEX en couches successives.

### Chapes :

Appliquer une Barbotine CIMENTEX sur quelques millimètres d'épaisseur.  
Avant son séchage, réaliser une chape classique ou, si l'on désire une meilleure résistance à l'usure, gâcher la chape avec une Solution CIMENTEX.  
Pour éviter toute dessiccation trop rapide, pulvériser la Solution CIMENTEX sur la chape au moment où le ciment commence à faire sa prise. Humidifier 24 heures après.

### Pose des carrelages :

Au sol, sur béton maigre ou chape, étaler et tirer à la règle le Mortier CIMENTEX (avec 3 volumes de sable) de consistance assez ferme sur 1 à 2 cm d'épaisseur.  
Fixer les carreaux à la batte au fur et à mesure de l'avancement en faisant refluer légèrement le mortier dans les joints.  
Sur les murs en béton lisse ou enduits, appliquer les carreaux à l'aide du Mortier CIMENTEX (avec 2 volumes de sable).  
Dans les deux cas, les joints sont exécutés au ciment pur gâché avec la Solution CIMENTEX.

### Collage des bordures béton sur enrobés routiers :

Appliquer la Barbotine CIMENTEX sur l'enrobé puis poser au Mortier CIMENTEX.

### Collage des plâtres - Imperméabilisation des plâtres :

Faire une couche d'accrochage avec un Gobetis CIMENTEX.  
Appliquer le plâtre gâché avec une Solution CIMENTEX (préparée avec 1 volume d'EVERFAST CIMENTEX et 4 volumes d'eau).

### Reprises de bétonnage :

Laver au jet d'eau sous pression le béton déjà durci.  
Répandre sur la surface humide le Mortier CIMENTEX sur 2 à 3 cm d'épaisseur.  
Couler immédiatement le béton frais et le vibrer pour faire pénétrer le Mortier CIMENTEX.

### Joints de maçonnerie :

Nettoyer et "refouiller" si nécessaire les joints, les laver à grande eau (si possible sous pression).  
Garnir les joints au Mortier CIMENTEX (gâchée assez ferme) en évitant les joints trop profonds ou saillants.

### Scellement :

Imprégner les parois de la réservation avec la Solution CIMENTEX.  
Cacher immédiatement avec le Mortier CIMENTEX, en maintenant la pièce à sceller en place jusqu'à durcissement.

### Finition de couverture :

Utiliser le Mortier CIMENTEX comme un mortier habituel pour les enduits de souches et de solins, les embarrures, les crêtes de tuiles faîtières et les raccords d'enduits entre maçonneries et solins de rives.

**SPECIES**

RN 96 NAPOLLON - 13400 AUBAGNE - FRANCE  
☎ : (33) 0/4.42.369.300 - FAX (33) 0/4.42.369.309  
www.everfast.fr



*Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'apporteur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Edition du premier trimestre 2010.*



### Ragréages et réparations :

Imprégner la surface à ragréer avec la Solution CIMENTEX.  
Avant son séchage appliquer et serrer le Mortier CIMENTEX (gâchée assez ferme avec du sable fin).  
Finir aussitôt les recharges de redressement, ragréages et reprofilages d'arêtes.  
Agir de même pour les trous laissés par les broches d'écartement des coffrages.

### 4 - Consommation

**Solution CIMENTEX** : 0,1 à 0,15 litres de préparation par m<sup>2</sup> selon la porosité du support, soit une consommation de 0,03 à 0,05 litre de CIMENTEX par m<sup>2</sup> à appliquer.

**Gobets CIMENTEX** : en moyenne 10% du poids du ciment, soit 3,5 litres de CIMENTEX par sac de 35 kg, soit une consommation de 0,1 litre de CIMENTEX par litre de mortier.

**Barbotine CIMENTEX** : en moyenne 10% du poids du ciment, soit 3,5 litres de CIMENTEX par sac de 35 kg, soit une consommation de 0,1 litre de CIMENTEX par litre de mortier.

**Mortier CIMENTEX** : en moyenne 10% du poids du ciment, soit 3,5 litres de CIMENTEX par sac de 35 kg, soit une consommation de 0,03 à 0,05 litre de CIMENTEX par litre de mortier.

### 5 - Finition

Pas de contre indication à notre connaissance.

### PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE

Bien mélanger avant emploi. Humidifier le support avant l'application. Ne diluer qu'à l'eau propre et froide. N'appliquer que par température comprise entre + 5°C et + 40°C. Eviter tout malaxage prolongé. EVERFAST CIMENTEX est non dangereux, non toxique, ininflammable à l'état liquide et peut être mis au contact des denrées alimentaires dans ses applications.

### TRANSPORT ET STOCKAGE

*Transport* : non soumis à la réglementation des transports.

*Stockage et conservation* : Un an en emballage d'origine fermé, tenir à l'abri du gel.

### TEINTE

Blanc laiteux.

### CONDITIONNEMENT

Fût : 220 litres.

Jerrican : 30 litres.

Bidon : 5 litres et 2 litres.

**SPECIES**

RN 96 NAPOLLON - 13400 AUBAGNE - FRANCE  
☎ : (33) 0/4.42.369.300 - FAX (33) 0/4.42.369.309  
www.everfast.fr



*Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'apporteur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Edition du premier trimestre 2010.*