



EVERFAST FL

Revêtement coloré pour sol anti-dérapant, anti-kérosène, anti-poussière et applicable sur bétons, ciments et enrobés

DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT

EVERFAST FL est une émulsion de bitume et de résines acryliques renforcée de silice pour augmenter sa résistance à l'abrasion.

EVERFAST FL constitue une surface antidérapante particulièrement appréciée par les joueurs de tennis.

EVERFAST FL retarde le vieillissement et le désagrégement en surface des enrobés bitumineux tout en laissant un aspect satiné et fermé.

EVERFAST FL se dilue uniquement à l'eau, ce qui évite tout emploi de solvants, en général coûteux et présentant des risques d'inflammabilité et de toxicité.

EVERFAST FL est un revêtement extrêmement simple à l'emploi, applicable en deux couches. Son prix de revient est particulièrement économique en raison de son très bon pouvoir couvrant (3 à 5 m²/kg selon la porosité au support).

DOMAINES D'APPLICATION

EVERFAST FL a été mis au point pour la coloration en surface de revêtements circulables.

Bitumineux

- Dallages EVERFAST (voir cahier d'application spécifique),
- Enrobés routiers (garages, parkings, etc.),
- Bétons bitumineux destinés aux sols industriels, scolaires et sportifs (tennis, basket, etc.).

Bétons, ciments

- Terrasses et dallages d'usine à faible passage,
- Tennis en bétons poreux, etc.

Métaux

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition :	Emulsion de bitume, résines acryliques, silices
Aspect :	Liquide onctueux
Couleur :	Blanc, bleu foncé, bleu clair, gris, noir, marron, chamois, ocre, tuile, vert foncé, rouge et vert tennis.
Extrait sec :	58 %
Densité :	1,35
pH :	8,5 ± 0,5
Point éclair :	Néant
Pouvoir couvrant :	3 à 5 m ² par kg
Temps de séchage :	2 à 3 heures par couche (dans les conditions normales à 20°C) <ul style="list-style-type: none"> • Mise en service générale hors pluie : 36 à 48 heures si les recommandations particulières ont été bien observées • Mise en service pour trafic léger : 2 à 3 jours • Mise en service pour trafic dur : 6 à 8 jours

SPECIES

RN 96 NAPOLLON - 13400 AUBAGNE - FRANCE
 ☎ : (33) 0/4.42.369.300 - FAX (33) 0/4.42.369.309
 www.everfast.fr



Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'apporteur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Edition du premier trimestre 2010.



<i>Temps de recouvrement :</i>	Attendre 24 heures pour l'application de la 2 ^{ème} couche
<i>Températures limite d'application :</i>	+ 5°C à + 45°C
<i>Limite de température de service :</i>	- 30°C à + 90°C
<i>Solubilité et nettoyage des outils :</i>	Frais à l'eau chaude et sec aux solvants
<i>Miscibilité :</i>	Eau
<i>Perméabilité à la vapeur d'eau :</i>	Nulle
<i>Fluage :</i>	Nul
<i>Souplesse :</i>	Oui
<i>Adhérence :</i>	Parfaite sur de nombreux supports propres
<i>Résistance :</i>	Insensible aux variations de température, aux agents atmosphériques et résistant aux hydrocarbures

PROCES VERBAUX -REFERENCES

Lettre de référence (Scetauroute) : *application de l'EVERFAST FL sur le terre plein central de l'Autoroute A 10.*

CONSEILS GENERAUX D'EMPLOI

1 - Préparation des supports

Les surfaces à traiter doivent être propres, dégraissées, dépoluées, adhérentes et sèches.

Les enrobés bitumineux :

- Dans le cas d'enrobés à froid, attendre que ceux-ci n'exsudent plus d'huile ou de solvants.
- Sur enrobés ouverts ou pour le déflachage, il est conseillé, après une couche d'imprégnation d'EVERFAST HR LATEX dilué à 30 % d'eau, d'appliquer à la raclette caoutchouc une couche de scellement constituée de :
 - 1 volume de ciment PORTLAND (type CPA 400 par exemple),
 - 3 volumes de sable lavé de rivière 0/2 mm,
 - 2 volumes d'EVERFAST HR LATEX,
 - 1 à 2 volumes d'eau selon l'épaisseur désirée.

Les dalles béton :

- Dépoussiérer et brosser soigneusement dans le cas de sols anciens.
- Dégraisser et laver à l'eau sous pression.

2 - Mise en oeuvre

A la brosse, au rouleau, au pistolet.

EVERFAST FL sèche en 2 heures (à 20°C).

Attendre 24 heures pour l'application de la 2^{ème} couche.

3 - Application

En 2 couches :

- 1^{ère} couche diluée de 20 à 25 % d'eau uniquement.
- 2^{ème} couche diluée de 10 à 15 % d'eau uniquement.

4 - Consommation

Elle varie de 3 à 5 m² par kg soit environ 200 à 350 grammes par m² par couche.

Exemple pour 1 court de tennis :

- surface de jeu : 3 tonnelets de 36 kg,
- abords : 4 tonnelets de 36 kg,
- lignes blanches : 1 boîte de 6 kg.

SPECIES

RN 96 NAPOLLON - 13400 AUBAGNE - FRANCE

☎ : (33) 0/4.42.369.300 - FAX (33) 0/4.42.369.309

www.everfast.fr



Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'apporteur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Edition du premier trimestre 2010.



5 - Finition

Grâce à ses différentes teintes l'EVERFAST FL est une peinture de finition par excellence.

PRECAUTIONS PARTICULIERES ET SECURITE

En extérieur, ne pas appliquer par temps de pluie, ni à température inférieure à + 8°C. Attendre que la rosée du matin soit complètement évaporée et arrêter l'application 2 ou 3 heures avant le coucher du soleil. Pour les sols industriels à grand trafic, EVERFAST FL n'est pas exempt d'usure en raison de sa faible épaisseur. Il est nécessaire de prévoir d'appliquer une nouvelle couche sur les endroits usés, la reprise ne sera pratiquement plus visible après 1 ou 2 jours. Pour les applications dans les parkings, les garages et les sols industriels, voir nos fiches EVERFAST FLP et EVERFAST FLOXY. EVERFAST FL est exempt de tout solvant.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : Non soumis à la réglementation des transports.

Stockage et conservation : Un an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel.

TEINTE

Blanc, bleu foncé, bleu clair, gris, noir, marron, chamois, ocre, tuile, vert foncé, rouge et vert tennis.

CONDITIONNEMENT

Fût : 250 kg (pour 700 à 1 000 m²).

Tonnelet : 36 kg (pour 100 à 150 m²).

Pot : 6 kg (pour 15 à 25 m²).

SPECIES

RN 96 NAPOLLON - 13400 AUBAGNE - FRANCE

☎ : (33) 0/4.42.369.300 - FAX (33) 0/4.42.369.309

www.everfast.fr



Les renseignements fournis par la présente notice sont donnés à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance et notre expérience à ce jour. Ils n'entraînent aucune dérogation à nos conditions générales. Ils ne peuvent en aucun cas, impliquer une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité quant à l'utilisation de nos produits. L'apporteur doit s'assurer d'être en possession de la dernière édition de cette fiche technique. Annule et remplace les précédentes éditions. Edition du premier trimestre 2010.