



ENDUIT DE REBOUCHAGE ET LISSAGE

Prêt à l'emploi et allégé, SEM-LIGHT rend les travaux de rebouchage et de lissage aisés.

Sans retrait en une passe et à séchage rapide, il permet un recouvrement accéléré et donc de gagner du temps sur chantier.

SEM-LIGHT

ENDUIT DE REBOUCHAGE ET LISSAGE EN PÂTE ALLÉGÉE INTERIEUR

DEFINITION TECHNIQUE.

Pâte ultra légère pour tous travaux de réparation en murs et plafonds intérieur. Sans retrait et à séchage rapide, SEM-LIGHT permet de réaliser des rebouchages et lissages de grande qualité avec une grande facilité d'utilisation.

COMPOSITION ET ASPECT.

Résine en émulsion, charge allégeante et divers adjuvants.

La pâte obtenue est de couleur blanc neige.

SUPPORTS ADMIS.

Murs et plafonds intérieurs :

- Plâtre. • Plaques de plâtre.
- Maçonnerie. • Crépi.
- Béton cellulaire. • Béton.
- Enduit ciment. • Portes et fenêtres en bois.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES.

- Densité : 0,4.
- pH : 7.
- Conforme à la norme NFT 30.608.
- Rebouchage et lissage sans retrait.
- Excellente qualité d'application.

DOCUMENTS A CONSULTER.

- DTU59.1
- NFT 30.608.

CONDITIONNEMENTS.

Pot de 0,5 litre.
Sdeaux de 1 - 5 et 10 litres.
Box-présentoir de 18 seaux de 1 litre.

STOCKAGE.

12 mois en emballage d'origine non entamé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MISE EN ŒUVRE

PRECAUTIONS D'EMPLOI.

La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 8 et 35°C.

PREPARATION DES SUPPORTS.

Ils doivent être propres, dépoussiérés et exempts de toute trace d'huile de décoffrage.

Les fissures seront préalablement ouvertes.

APPLICATION.

L'application se fait au couteau à enduire ou au couteau à mastic.

CONSOMMATION.

Environ 0,4 kg/m²/mm d'épaisseur.

TEMPS DE SECHAGE.

Dépend du support, des conditions climatiques et de l'épaisseur d'application.

Mise en peinture possible deux heures après mise en œuvre dans le cas de rebouchage de micro-fissures et pour une utilisation de peinture à l'eau (attendre 24 heures pour les peintures glycéro).

AVANTAGES

- Pâte très légère.
- Séchage rapide.
- Rebouchage et lissage sans retrait en une passe.

CONSEILS DE POSE

Il est possible d'assouplir la pâte en la travaillant à l'aide de deux spatules.

Classification AFNOR NFT 36.005
Famille III - Classe 2.

