





# **Enduit EJPN**

# Préparation

- Pour 25 kg : dans 15 litres d'eau, saupoudrer 25 kg de Knauf EJPN
- n'y faire aucune adjonction. Malaxer vigoureusement afin d'obtenir une pâte homogène sans grumeaux puis laisser reposer 5 minutes
- remuer une nouvelle fois

### **Application**

Appliquer une couche régulière de Knauf EJPN sur le bord aminci de la plaque Utiliser la bande à joint, la serrer à l'aide d'un couteau à enduire.

- Recouvrir aussitôt de Knauf EJPN sur 15/20 cm de largeur
- Attendre 24 à 36 heures, puis appliquer une nouvelle couche de Knauf EJPN qui devra déborder légèrement de la précédente
- Pour une finition parfaite, il sera passé après durcissement une dernière couche de Knauf EJPN sur environ 30 cm de large
- Les couches de finition peuvent être réalisées dans la journée
- Temps d'utilisation après gâchage : 24 heures ou plus selon les conditions atmosphérique

# Durée de conservation

9 mois à compter de la date figurant sur le sac, en emballage d'origine, conservé à l'abri de la lumière

# Précaution d'emploi

- Knauf EJPN est prêt à l'emploi par simple addition d'eau, ne rien ajouter (ne pas utiliser en-dessous d'une température de +5 °C)
- Si des rebouchages importants sont nécessaires, ils pourront être traités préalablement avec Knauf EJPN ou avec le mortier adhésif Knauf MAK3

