



SOLUTIONS CHANTIERS À DÉCOUVRIR P 112/113

Sol • mur intérieur

Prêt à l'emploi



KIT ÉTANCHE ©VPI V 730

- Kit "Douche à l'italienne" de 7 m²:**
- 7,5 kg de CRYLÉTANCHE ©VPI
 - 1 L de PRIMA PLÂTRE ©VPI
 - 10 ml de BUTYLIMPER ©VPI
 - 1 plaque de BUTYLIMPER ©VPI (40 x 40 cm)
 - Guide de mise en œuvre

TRAITEMENT DES SOLS AVEC SIPHON

- ✓ Prêt à l'emploi
- ✓ Sans trame
- ✓ Rapidité d'application au rouleau
- ✓ Disponible dans le **KIT ÉTANCHE ©VPI** : idéal pour une douche à l'italienne

Consommation

En sol :
2 à 2,5 kg/m² et en deux couches minimum.

En mur :
0,8 kg/m² et en deux couches minimum.

Conservation

Se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et de la chaleur.

Conditionnements

- Seau de 25 kg**
- Seau de 5 kg - Carton de 4 seaux**

CARACTÉRISTIQUES ET PERFORMANCES

Aspect : pâte fluide bleue

Composition du produit : copolymères acryliques en dispersion, charges et adjuvants spécifiques

Densité de la pâte : 1,4

Extrait sec : 75%

PERFORMANCES MESURÉES À +20°C

Adhérence sur béton	≥ 1 MPa
Épaisseur minimale du film :	
En sol	1 mm
En mur	0,5 mm



DOMAINE D'EMPLOI

Destination

Étanchéité en sol et mur des locaux exposés à l'eau (locaux EC), équipés ou non de systèmes de collecte des eaux (siphon, caniveau...). Exemples : salle de bain privative ou collective, sanitaires... sur supports neufs ou anciens.

Supports admis

• En mur intérieur :

- Béton, mortier.
- Enduit hydraulique.
- Enduit plâtre*.
- Plaques et carreaux de plâtre (hydrofugé ou non)*.
- Carreaux de terre cuite montés au liant colle à base de plâtre* ou de ciment.
- Béton cellulaire*.
- Ancien carrelage, ancienne peinture.
- Panneaux de bois (CTB-X/H, OSB...).
- Cloison en plaque ciment ou silico calcaire.

• En sol intérieur :

- Béton, mortier.
- Ancien carrelage, ancienne peinture.
- Chape anhydrite (à base de sulfate de calcium) bénéficiant d'un Avis Technique favorable*.
- Chape sèche à base de ciment bénéficiant d'un Avis Technique favorable.
- Chape sèche à base de plâtre bénéficiant d'un Avis Technique favorable*.

* sur primaire **PRIMA PLÂTRE** ©VPI ou **PRIMA UNIVERSEL** ©VPI.

• Mortiers colles admis :

- COLLIMIX PREMIUM** ©VPI
- COLLIMIX CONFORT** ©VPI
- COLLIFLEX PREMIUM** ©VPI
- COLLIPATE CLASSIC** ©VPI
- COLLIPATE PREMIUM** ©VPI

Primaire	Consommation	Délai de recouvrement à +20°C
PRIMA UNIVERSEL ©VPI	50 à 150 g/m ²	45 min à 24 h
PRIMA PLÂTRE ©VPI	100 à 150 g/m ²	30 min à 24 h

Usages exclus

- Étanchéité en toiture et terrasse.
- En extérieur.
- En piscine.
- En façade.

MISE EN ŒUVRE

Conditions d'application

Température d'application : +10°C à +30°C.

Précaution d'utilisation

Se reporter à l'emballage.

Fiches de Données de Sécurité disponibles sur www.quickfds.com

Préparation des supports

- Le support doit présenter les qualités requises par la norme NF-DTU, le CPT ou l'avis technique le concernant.
- Le support doit être propre, sain et débarrassé de toute partie non adhérente ou pouvant nuire à l'adhérence (huile de décoffrage, produit de cure...).
- Décaper soigneusement toutes les taches.
- Appliquer le primaire requis.
- Traiter les points singuliers, angles rentrants et sortants, pied de cloison, passage de canalisation... à l'aide de bandes ou de plaques de **BUTYLIMPER** ©VPI.

Préparation du produit

Brasser à fond de seau à l'aide d'un malaxeur électrique.

Application

DÉLAIS DE MISE EN ŒUVRE À +20°C	
Délai de séchage entre couches	2 h
Délai de séchage avant carrelage	12 h
Délai avant jointoiment et après carrelage	24 h

- Appliquer à l'aide d'un rouleau laine à poil mi-long une 1^{ère} couche de **CRYLÉTANCHE** ©VPI à raison de 1 à 1,25 kg/m² en sol et de 400 g/m² en mur.
- Après séchage, appliquer la 2^{ème} couche croisée de **CRYLÉTANCHE** ©VPI à raison de 1 à 1,25 kg/m² en sol et de 400 g/m² en mur.
- Après 12 h, coller le revêtement céramique avec le mortier colle ou avec l'adhésif adapté (en mur uniquement).
- Ménager un joint périphérique de 3 mm autour de chaque plan carrelé, qui sera comblé au mastic élastomère.
- Nettoyer les outils à l'eau tant que le produit est frais.