

Lutèce® Bleu 40kg

Plâtre manuel traditionnel pour le montage et l'enduisage des cloisons

+ PRODUIT

- + Briquetage :
- + Ne colle pas aux outils
- + Souple et onctueux
- + Excellent raidissement des cloisons
- + Enduisage :
- + Prise linéaire et progressive
- + Mise en oeuvre aisée, la pâte se place facilement sans fluier
- + Très blanc et excellent rendu de finition

+ Usage : **Murs et plafonds**

Description

- + Spécificité du produit : **Manuel traditionnel**
- + Teinte ou couleur parement SDC : **Blanc**
- + Usage : **Bâtir, Enduire, Reboucher, Sceller**

Performances

- + Réaction au feu : **M0**
- + Réaction au feu (classe CE) : **A1**

Mise en oeuvre

- + Consommation moyenne par cm d'épaisseur : **5 Kg/m², 8 Kg/m²**
- + Délai minimum avant finition : **Briquetage : dès que les joints de plâtre sont durs, Enduisage : De 2 à 6 semaines selon la saison et l'aération des locaux**
- + Epaisseur mini d'application : **8 mm**
- + Epaisseur moyenne d'application : **10 mm**
- + Temps d'application : **Sans objet**
- + Temps d'attente : **10**
- + Temps d'emploi : **25**
- + Temps de finition : **15**

Caractéristiques techniques

- + Type de finition : **lissée**
- + Taux de gâchage : **Enduire : 25 litres d'eau pour 25 kg, Bâtir : à saturation (env. 75%)**
- + Granulométrie : **Fin**

Références

- + N° DTU : **25-1 (NF P 71-201)**
- + Norme : **CE**

Stockage/Logistique

- + Durée de garantie : **6 mois**

Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL
Lutèce® Bleu 40kg 40s	palette de 40 sacs	3496252010442

