

# Lutèce 2000® C 33kg

Plâtre Manuel Allégé monocouche pour l'enduisage intérieur



## + PRODUIT

- + Prise courte (1 h 15) adaptée aux petites gâchées
- + Epaisseur d'application de 3 à 25 mm selon supports et conditions d'application (Cf avis technique n° 9/05-809)
- + S'applique sur briques, carreaux de terre cuite à parements lisses, carreaux de plâtre, béton lisse, béton cellulaire et plaques de plâtre standard (ouvrages verticaux) selon conditions (cf avis technique n° 9/05-809)

+ Destination : **Enduire**

+ Usage : **Murs et plafonds**

### Description

+ Spécificité du produit :	<b>Manuel allégé</b>
+ Teinte ou couleur parement SDC :	<b>Blanc</b>
+ Usage :	<b>Enduire</b>

### Performances

+ Réaction au feu :	<b>M0</b>
+ Réaction au feu (classe CE) :	<b>A1</b>

### Mise en oeuvre

+ Consommation moyenne par cm d'épaisseur :	<b>8.5 Kg/m2</b>
+ Délai minimum avant finition :	<b>en moyenne 2 semaines</b>
+ Durée d'utilisation (txt) :	<b>1h15</b>
+ Epaisseur mini d'application :	<b>8 mm</b>
+ Epaisseur moyenne d'application :	<b>10 mm</b>
+ Temps d'application :	<b>30 min</b>
+ Temps de dressage :	<b>25 min</b>
+ Temps de finition :	<b>20 min</b>

### Caractéristiques techniques

+ Dureté, en shore C :	<b>&gt; 65</b>
+ Type de finition :	<b>lissée</b>
+ Taux de gâchage :	<b>24 litres d'eau pour un sac de 33 KG</b>
+ Granulométrie :	<b>Fin</b>

### Références

+ N° DTU :	<b>25-1 (NF P 71-201)</b>
+ Norme :	<b>CE</b>

### Stockage/Logistique

+ Durée de garantie :	<b>4 mois</b>
-----------------------	---------------

### Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL	Poids moyen
Lutèce 2000® Court 33kg 45s	palette de 45 sacs	3496252001990	33 kg

