



Plâtre Plafer PPM1

Plâtre à projeter allégé, pour enduisage sur supports traditionnels.

Qualités particulières

- Très grande souplesse d'utilisation lié à sa formulation.
- Finition optimale par l'utilisation de PPM tamisé.

Caractéristiques

- Rendement (sac) : 3,9 m² / cm d'épaisseur
- Consommation : 8,5 kg / cm d'épaisseur
- Taux de gâchage E/P : 70 %
- Dureté Shore C / enduit sec : 70
- DTU 25-1
- Classification selon norme NFB 12-301 : PFP-3N

Consignes de mise en œuvre

- Dernier réglage : 1h10
- Début lissage : 1h50
- Temps total : 2h15