



Boite Postale. 19 83270 ST-CYR-MER  
 FRANCE  
 Tél 04.94.26.52.22. Fax 04.94.26.46.94  
 INTERNET : [www.francis-claude.com](http://www.francis-claude.com)  
 E-MAIL : [CLAUDE.Francis@wanadoo.fr](mailto:CLAUDE.Francis@wanadoo.fr)

S.A.S. AU CAPITAL DE 20.000 €  
 SIRET 53755916300010  
 RC TOULON 2011 B 01787  
 N° TVA FR24 537 559 163  
 APE 4673A

## FICHE TECHNIQUE CONTREPLAQUE FILME PEUPLIER

**NORME CE2+ 0407-CPD-159  
 EN13986  
 EN636-3**

**PROVENANCE CHINE**

Film	120g/M2 Film couleur brun Dynèa
Placage de base	100 % peuplier
Placage de parement	Peuplier
Colle	Colle WBP – Colle phénolique (72 h l'eau bouillante)
Densité	530 kg/m3 (peuplier)
Résistance au cisaillement de la colle (sec)	Minimum 125 kg
Résistance au cisaillement de la colle (humide) (après 72 heures d'ébullition à 100 degrés)	Minimum 100 kg
Résistance à la traction	5000 Mpa
Taux d'humidité	8 – 12 %
Gonflement dans l'eau	Moins de 2 %
Résistance à la flexion statique	Sens des fibres 50 Mpa, perpendiculaire aux fibres 41 Mpa
Modules d'élasticité	Sens des fibres 5581 Mpa, perpendiculaire aux fibres 4121 Mpa
Tolérance d'épaisseur	+/- 0.5 mm
1. Adhésif 2. Film de revêtement	WBP 120 g/m2
Réutilisations	Bonne 2 et +
Dimensions standards (mm)	1250 x 2500
Epaisseur (mm)	15 / 18 mm
Nombre par colis (plaques)	Peuplier : 15 mm = 63 plaques / colis 18 mm = 53 plaques / colis